

クレイバインダー S





土系グラウンド舗装用粉体バインダー クレイバインダー S

クレイバインダー S は、学校校庭のような多目的グラウンドやテニスコートなど、クレイ舗装のコンディションを安定させる粉体バインダーです。降雨後の泥濘化や砂塵飛散を防ぎ、霜害抑制や雑草抑制に効果を発揮し、使用感をソフトにします。

* 表層安定化・霜害防止・雑草抑制に

クレイバインダー S は、土粒子を結合して密度を高めることによって、グラウンド表層を安定させます。表層材を敷均して転圧しただけでは、土粒子がバラバラになりやすく不安定（イラスト上図）で、さまざまなトラブルを起こします。

しかし、クレイバインダー S を混合しておけば、土粒子が結びついて安定する（イラスト下図）ので、降雨後のぬかるみや、風による飛散を抑えることができます。また、本製品を混合すると、表層が凍結しにくくなるため、霜害の防止にも役立ちます。雑草発生を抑える効果もあり、総合的にグラウンド表層のコンディションを維持します。



それだけでなく、クレイバインダー S に含まれるベントナイトは、吸湿すると膨らんで適度なクッションの役割を果たします。ソフトな感触と安全性が求められる学校校庭や市民利用性の高い多目的グラウンドに最適です。

- グラウンドの表層材（土粒子）
- バインダーによる結合
- クッションの役割を果たすベントナイト



* 施工方法

グラウンドの表層材を敷均した後、クレイバインダー S とグラウンドガードを散布します。トラクターを用いて攪拌混合し、転圧と不陸整正を行えば完了です。



より土質安定力に優れた『クレイバインダー H』もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

* 主成分と標準使用量

クレイバインダー S の主成分は、酸化マグネシウムとベントナイトです。外観は白色の粉末ですが、舗装材に混合した後は全く目立たなくなりますので、舗装材の色合いが変わることはありません。

標準使用量は、1㎡あたり 0.5～1.2kg で、グラウンドの新設・改修時どちらも同様にご利用頂けます。



充分な効果を得るために、当社製品の『グラウンドガード』と合わせてご利用下さい。



本社 / 〒164-0003 東京都中野区東中野 3-20-10
TEL.03-5337-2611 FAX.03-5337-2610



最新情報はホームページでご覧頂けます
<http://www.ntssports.co.jp/>

日本体育施設

検索

北日本支店 〒981-3125 宮城県仙台市泉区みずほ台10-4
北海道営業所 〒062-0031 北海道札幌市豊平区西岡1条2丁目1番1号
福島営業所 〒963-8034 福島県郡山市島1-6-23
関東支店 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-4-3
東関東営業所 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸4-251-203
北関東営業所 〒370-0007 群馬県高崎市問屋町西2丁目8-16 B棟
東京支店 〒164-0003 東京都中野区東中野3-20-10
中部営業所 〒466-0015 愛知県名古屋市中区昭和区御器所通1-18新翠ビル2F
北陸営業所 〒920-0025 石川県金沢市駅西本町2-1-20
西日本支店 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-13-211
和歌山営業所 〒641-0015 和歌山県和歌山市布引766-15-205
広島営業所 〒732-0054 広島県広島市東区愛宕町6-21-301
四国営業所 〒761-8032 香川県高松市鶴子町877-7 C101
九州営業所 〒815-0073 福岡県福岡市南区大池1-23-15

TEL.022-771-4077 FAX.022-771-4082
TEL.011-876-9600 FAX.011-876-9606
TEL.024-921-3020 FAX.024-921-3022
TEL.048-866-2993 FAX.048-866-2996
TEL.047-710-3552 FAX.047-710-3553
TEL.027-388-1463 FAX.027-388-1467
TEL.03-5337-2613 FAX.03-5337-2610
TEL.052-875-9788 FAX.052-875-9789
TEL.076-208-7481 FAX.076-208-7482
TEL.06-6226-7234 FAX.06-6226-7235
TEL.073-494-3526 FAX.073-494-3686
TEL.082-236-6157 FAX.082-236-6167
TEL.087-832-9901 FAX.087-832-9902
TEL.092-554-9301 FAX.092-554-9300